

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ВЫСОЛОВ

ГИДРОФОБИЗАТОР СОФЭКСИЛ®-ЗАЩИТА М

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА;
БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ;
ШТУКАТУРКИ;
ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ;
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БОРДЮРНОГО КАМНЯ.



СВОЙСТВА

- высокоэффективен, универсален;
- предотвращает образование высолов;
- снижает влагопоглощение;
- повышает морозо- и коррозионную стойкость, долговечность;
- препятствует загрязнению поверхности;
- обладает высокой проникающей способностью (на глубину до 10-15 мм, обеспечивая защиту без образования пленки на поверхности);
- не изменяет паропроницаемости (обработанный материал дышит);
- может применяться в качестве грунтовки под фасадные краски;
- срок службы покрытия 10-15 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоотталкивающий состав **СОФЭКСИЛ®-ЗАЩИТА М** готов к употреблению. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой (в случае наличия загрязнений, для их удаления рекомендуется использование очистителя «Софэкс-ТМС-2002 марки В»). Обработка водоотталкивающим составом проводится без давления кистью, валиком, краскопультом 2 раза, обильно, «мокрым по мокрому» при температуре от 0°C до 30°C. В течение суток, после окончания работы, поверхность должна быть защищена от дождя.

РАСХОД

Составляет от 0,15 до 0,25 л/м² в зависимости от природы и пористости строительного материала.

СОСТАВ

Раствор кремнийорганического полимера в органическом растворителе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания – сразу обильно промыть водой. Избегать разбрызгивания на окна и растения. Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Беречь от огня, источников тепла и искрения. Огнеопасно. Хранить в недоступных для детей местах.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в проветриваемых помещениях в плотно закрытой таре изготовителя; в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов при температуре от 0°C до 30°C.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в таре изготовителя.

ИЗГОТОВЛЕНО

ЗАО «НПК СОФЭКС»

www.sofex.ru

sofex@sofex.ru

ТУ 2251-025-42942526-01 изм.1